

Блискітки сріблясті (взірець)

Декоративний ефект, для створення якого використовують мате-ріал люстробрил, що містить сріблясті блискітки. Особливо ефектно виглядає з глянцевим покриттям.



ЦИКЛ

Шар	Матеріал	Метод нанесення	Кі-сть, г/м.кв.	Час висихання, год.
1	Ізолятор ISV 402	розпилення	100-120	10
	Шліфування (Зернистість матеріалу P280-320)			
2	Грунт PFV 929B	розпилення	200-250	0,5
3	Грунт PFV 929B	розпилення	200-250	12
	Шліфування (Зернистість матеріалу P280-320)			
4	Емаль 180216 поліуретанова матова	розпилення	150-180	4
	Шліфування (Зернистість матеріалу P280-320)			
5	Емаль 180216 поліуретанова матова	розпилення	150-180	8
6	Спецефект люстробрил LBR 100 срібло	розпилення	100-120	8
7	Лак LPV 507	розпилення	120-140	1
8	Лак LPV 507	розпилення	120-140	24
	Полірування			

ПРИМІТКА

Взірці спецефектів виготовлено для демонстрації асортименту та можливостей декоративних покриттів. Реальний вигляд покриття зі спецефектами може відрізнятися від фото.

Індивідуальний результат застосування спецефектів залежить від обраного базового кольору, виду матеріалу основи та інших технологічних особливостей і може відрізнятися від наведених зразків.

Наведено технологічні цикли, згідно яких виготовлено вказані взірці. Цикли розроблено згідно рекомендацій виробника та практичних випробувань.

Перед початком роботи слід ретельно ознайомитися з технічною інформацією, технологічними циклами та рекомендаціями фахівців.

Інші товари цієї категорії



ефект розтріскування
(кракле)



ЕМАЛЬ ДЕКОРАТИВНА
ВОДНА SHABBY KREIDE
FARBE BORMA WACHS



барвник Uniformante



Лак акриловий матовий
Acrimatt



металізований ефект VM
4000



Блискітки (взірець)



Розтріскування (взірець)



Волокно (взірець)



Блискітки золотисті (взірець)



Мармур (взірець)



Хамелеон (взірець)



Веселка (взірець)



Шкільна дошка (взірець)



Павутинка (взірець)



Перламутр фактурний
(взірець)



Металізація (взірець)



Гофрато (взірець)



Іній (взірець)



Перламурт (взірець)