

FPV 126B Ґрунт поліуретановий білий

КОМПОНЕНТ (ком. А): ґрунт поліуретановий білий FPV 126B

ЗАТВЕРДЖУВАЧ (ком. В):40% по вазі (50 % по об’єму) С 305 для деревини, 30% по вазі (40 % по об’єму) С 306 для МДФ

РОЗЧИННИК: розчинник поліуретановий D1010/D1011/D1015

ПРИЗНАЧЕННЯ: для опорядження деревини, МДФ

ВЛАСТИВОСТІ: ґрунт добре заповнює пори, добре покриває вертикальні поверхні, легко шліфується

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:

			Величина	Одиниця виміру
В'язкість		К.Ф.8 при t°20 С° +/- 5	40	сек
В'язкість		К.Ф.4 при t°20 С° +/- 3	20	сек
В'язкість по Брукфілду	компонент А	+/-2.000	12.000	mPas
Сухий залишок	компонент А	+/- 2	76	%
Сухий залишок С 305	компонент В	+/- 2	24	%
Сухий залишок С 306	компонент В	+/- 2	26	%
Питома вага	компонент А	+/- 0,02	1,435	кг/л
Питома вага С 305	компонент В	+/- 0,02	0,955	кг/л
Питома вага С 306	компонент В	+/- 0,02	0,96	кг/л
Живучість суміші		при t° 20°С і 70% відн.вол.	3-4	год
Пилосухість		при t° 20°С	10/15	хв
Висихання на повітрі		при t° 20°С і 70% відн.вол.	2	год
Примусове висихання		при t° 40-45С	1	год
Висихання на дотик		при t° 20°С і 70% відн.вол.	30	хв

Спосіб нанесення	розпилення	airmix	airless
Кількість нанесення (на 1 шар)	150/200г/м2	150/200г/м2	150/200г/м2
Розчинення	20-40% КОМ.А	10-30% КОМ.А	10-30% КОМ.А
Шліфування	зернистість шліфматеріалу Р280 - 360		
Примітки	для використання у приміщенні		

ПРИКЛАД ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:

Ґрунт FPV 126B:	1л
Затверджувач C 305/C 306:	0,5 л/0,4 л
Розчинник D1010/D1011/D1015:	0,3-0,6л



Інші товари цієї категорії



FPV 150P Ґрунт
поліуретановий прозорий
для паркету і сходів



FPV 103 Ґрунт
поліуретановий прозорий
порозаповнюючий



FPV 172 Ґрунт
поліуретановий прозорий



FPV 126N Ґрунт
поліуретановий чорний



FPV 125B Ґрунт
поліуретановий білий для
МДФ



FPV 111V Ґрунт
поліуретановий
тіксотропний прозорий



FPV 110 Ґрунт
поліуретановий прозорий



FPV 104R Ґрунт
поліуретановий прозорий



FPV 102V Ґрунт
поліуретановий
тіксотропний прозорий



FPV 100PL Ґрунт
поліуретановий прозорий